

FICHA TÉCNICA

VIRTUS

Indicação

Óleo lubrificante mineral para diversas aplicações industriais em que não seja necessária grande resistência à oxidação ou onde as influências oxidantes não sejam muito fortes.

Indicados para lubrificação de componentes de máquinas onde são utilizados métodos de aplicação sem reaproveitamento do lubrificante. Podem ser utilizados em sistemas hidráulicos e circulatórios desde que operando em condições leves.

Disponível em embalagens de 5L, 20L e 200L.

Notas

- Os dados das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso;
- Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico;
- ***Para garantir melhor desempenho sempre siga as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.***

VIRTUS

ENSAIO	MÉTODO	10	22	32	46	68	100	150	220	320	460	680	1000	1500
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	10,0	22,4	31,2	42,6	66,0	95,2	151,8	231,7	320,6	457,6	662,0	970,0	1550
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	2,9	4,3	5,1	6,3	9,0	10,6	15,5	20,4	23,2	28,6	34,9	42,6	57,9
Cor	ASTM D-1500	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92	170	170	170	170	170	170	170	170	170	190	190	190	190
Corrosividade ao cobre	ASTM D-130	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a

Químico Responsável

CRQ IX 09303534